



Crown Trade Russia

Технические Характеристики Mid Sheen

Описание:

Mid Sheen— это матовая водоэмульсионная краска. Краска легко наносится и скрывает мелкие дефекты поверхности, обладает высокой укрывистостью и не просвечивает. Краска обладает декоративным эффектом яичной скорлупы. Рекомендуемая область применения — стены, потолки, ванные комнаты, а также помещения с повышенной влажностью. Гарантия завода изготовителя 10 лет.

Степень блеска:	Сатин: 20%
Теоретический расход:	14 м2/литр в один слой
Цвета и оттенки:	Ral Design&Ral Classic(за исключением металлик и цветов 2018-2019г.); Pantone; British standard NCS. Коллекция Crown в веере.
Рекомендованное кол-во слоев:	2 (при условии проведения грунтовочных работ)
Высыхание на отлип:	2-4 часа при соблюдении температурных условий в +5 +28 и уровне влажности не выше 80%
Полное высыхание:	5-6 часов часа при соблюдении температурных условий в +5 +28 и уровне влажности не выше 80%
Срок годности с момента производства:	5 лет от даты производства указанной на банке температура хранения от +5 до + 30
Срок годности с момента колеровки:	2 года с момента вскрытия и колеровки от +5 до +30
Условия хранения:	Краска должна храниться в хорошо закрытом виде в любом помещении при условии соблюдения температурного режима от +3 градусов по Цельсию.





Подготовка к окрашиванию поверхности



Ранее окрашенная поверхность: удалите всю плохо держащуюся краску; хорошо держащаяся старая краска послужит дополнительным грунтом. Затем вымойте поверхность подходящим моющим средством (рекомендуем мыльный раствор). После этого обработайте поверхность наждачной бумагой, что также необходимо для лучшей адгезии последующих слоев краски. Если окрашиваемой поверхности требуется реставрация, также проведите ее до нанесения грунта. Наносите грунт только на тщательно подготовленную поверхность для получения наилучших результатов.

Ранее не окрашенная поверхность:

Провести работы по выравниванию

Провести работы по удалению строительной пыли и/или жирных пятен

Провести работы по грунтованию поверхности, в два слоя с использованием монтажного валика. Первый слой грунта можно разбавить водой до 25% в целях насыщения влагой даже максимально пористые поверхности.

Ранее не окрашенный гипс: перед нанесением краски на гипс (если предметы/поверхности не гипсовые, а лишь обмазаны им) должно пройти не менее 4 недель, для того чтобы гипс полностью просох. Первый слой грунта следует разбавить водой на 5-25%, процент зависит от пористости поверхности. Наносите грунт кистью, двигаясь строго в одном направлении (сверху вниз, справа налево и т.п.), т.к. это снизит возможность образования подтеков и равномерно запечатает все пористые участки поверхности. Затем нанесите краску Clean Extreme в два слоя. Ранее окрашенный гипс: очистите поверхность с помощью чуть влажной ветоши или губки от пыли, плохо держащейся старой краски и прочих загрязнений. Первый слой грунта следует разбавить водой на 0-25%, процент зависит от пористости поверхности.



By Appointment to
Her Majesty The Queen
Manufacturers of Paints
Crown Paints Limited
Darwen, Lancashire

Нюансы подготовки краски к нанесению

После получения и вскрытия тары необходимо удостовериться в отсутствии высохших элементов по торцам банки и при необходимости удалить их, после этого размешать краску до однородного состояния. Краску рекомендуется размешивать миксером, случае отсутствия миксера рекомендуется размешать подручными средствами, очищенными от ремонтной грязи и/или пыли.

Рекомендуемые инструменты

Рекомендуемый инструмент для нанесения – Валик средний ворс (12 до 18 мм)
Материал - полиакрил или микрофибра. Рекомендуем использовать безвоздушный краскопульт с диаметром сопла ~0.35мм при максимально доступном давлении. При использовании пневматического краскопульт, рекомендуемый диаметр сопла 1.5мм, также необходимо поддерживать наименьший уровень давления при котором краска начинает распыляться. (определяется опытным путем на тестовой поверхности перед началом работ)

Расчет расстояния между соплом и поверхностью производится по формуле
Давление (кол-во атмосфер)*10 = См от сопла до стены



Нанесение краски

Работайте валиком в одном направлении (сверху вниз, слева направо и т.п.), а также следите за тем, чтобы стык между уже нанесенной полосой краски и наносимой сейчас был в этот момент влажным, краска на нем еще не высохла (это поможет избежать появления полосок другого оттенка после высыхания).

Для достижения наилучших результатов рекомендуется проводить работы от угла до угла без перерыва в покраске помещения. Важно соблюдать комфортную температуру, до +25 но не менее +5, а также уровень влажности не ниже 50%.

Уборка и уход:

При эксплуатации краски Mid Sheen допускается уход по средствам влажной чистки с применением любого жидкого мылосодержащего средства.