

Назначение

Высокоукрывистая качественная акриловая краска на водной основе для наружных работ. При высыхании образует паропроницаемую пленку с хорошей адгезией к подготовленным поверхностям. Специальная формула отличается высокой стойкостью к солнечному свету и воздействию влажности. Содержит фунгициды, противостоящие росту грибка и плесени. Срок эксплуатации до следующей перекраски – до 15 лет.

Поверхности

Цементный обрызг, старый бетон, штукатурка и прочие фасадные поверхности. Пригоден для нанесения на большинство кирпичных кладок.

| | |
|------------------------|--|
| Упаковка | 5 литров |
| Диапазон цветов | Little Greene (цвета других систем также доступны) |
| Расход | До 13 м ² с одного литра в зависимости от состояния поверхности и пористости (на практике, некоторые факторы могут оказывать влияние на площадь покрытия) |
| Время высыхания | В нормальных условиях 2 часа. Повторный слой через 4 – 6 часов. в прохладных сырых условиях время высыхания увеличивается. |

Техническая информация

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Степень блеска | Матовая 5% |
| Удельный вес | 1,27-1,36 |
| Содержание твердых частиц по объему | 37% |
| Толщина сухой пленки | 25-30 мкм на гладких поверхностях |

Подготовка

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. Ремонт должен быть осуществлен до покраски. Старая шпаклевка должна быть удалена. Трещины должны быть отесаны и прошпаклеваны с применением фасадной шпаклевки. Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должны

быть предварительно обработаны фунгицидным раствором, или 25%-ным раствором домашнего отбеливателя. Меющиеся поверхности фасадов должны быть предварительно обработаны стабилизационным составом. Поверхности, ранее крашенные эмалями или известковыми побелками, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

Информация по нанесению

Хорошо размешайте краску. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем. На пористых поверхностях добавьте 5% воды. Рекомендуется нанести 2 слоя.

Очистка

Промойте оборудование водой.

Предостережения

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите краску при температурах ниже 5°C или если есть вероятность возникновения дождя или заморозок на период высыхания.

Меры предосторожности

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.